



**GUALFISUD S.L.**  
C/ Germà Emilià 22, 2º 2ª  
SANT CELONI. 08470. Barcelona.  
Tel: +34 972 09 87 35  
Web: [www.gfsiberica.com](http://www.gfsiberica.com)  
E-mail: [info@gfsiberica.com](mailto:info@gfsiberica.com)

# PERPROTEC INT-EXT BLANCO

**FICHA TÉCNICA  
REV-02**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Pintura blanco mate, de acabado sedoso, liso, polivalente para interiores y exteriores protegidos.
- Buena brochabilidad, cubrición y rendimiento.
- En muchos casos, basta con una mano para conseguir un buen pintado, En casos difíciles aplicar dos capas.
- Mínima retracción en su sellado.
- Se puede aplicar con pistola en una o dos capas sin problemas de continuidad.
- Buena resistencia al frote.

## USO RECOMENDADO

- Capa de sellado, regularización y acabado en exteriores e interiores protegidos, sobre todo tipo de materiales como hormigón, yeso, cemento, morteros o morteros con poros, cavidades e irregularidades.

## DATOS TÉCNICOS

Para un espesor medio, y dependiendo de las condiciones ambientales y del soporte, los datos son:

- Dilución..... Agua, como máximo 10-20% en primera capa, resto 5-10%.
- Rendimiento..... 7-9 M<sup>2</sup>/L/Capa, aproximadamente. (en función de la absorción y rugosidad del soporte)
- Secado a 20°C ..... 1 h. aproximadamente.
- Intervalo de repintado ..... mínimo de 4 h a 20 °C y 70 % de humedad relativa.

La aplicación debe realizarse a temperaturas superiores a 10°C. Se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola y equipo de aplicación Airless.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La aplicación de este producto debe realizarse sobre el soporte perfectamente limpio, seco, así como completamente exentos de grasas, siliconas y restos de obra, como cemento.

### Tipo de superficies:

Puede aplicarse sobre cualquier tipo de parámetro hormigón, yeso, pladur, yesos proyectados. Paredes con cal antigua en sótanos, zonas con desconches, pinturas o revoques mal adheridas se deben sanear y reparar primero.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en su envase original, perfectamente cerrado, en lugar cubierto, seco y ventilado, y con temperaturas comprendidas entre 5 y 35°C. Tras su uso, el envase debe cerrarse herméticamente. Se recomienda su consumo antes de 1 año.

Se presenta en envase de plástico de 14 L de contenido.

## **SEGURIDAD E HIGIENE**

Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar en lugares ventilados. Evitar el contacto con la piel. Los derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con agua y jabón. El contacto con los ojos requiere efectuar inmediatamente un lavado con abundante agua y atención médica. Los restos de material y/o envases vacíos se deben de eliminar de acuerdo a las legislaciones vigentes.

### **Nota :**

*La información contenida en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos a nivel de laboratorio y en experiencias reales. Sin embargo, no debe ser considerada como garantía legal de nuestra responsabilidad, ya que las pinturas pueden ser utilizadas en condiciones que escapen a nuestro control. Por ello, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.*